

POPIS VÝROBKU

Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu pri ohybe a v tlaku. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Spojenie osemuholníka a štvorca v jednej tvarovke ponúka prednosť jednoduchého a rýchleho kladenia, pričom hotová plocha pôsobí ako keby bola zložená z dvoch formátorov tvaroviek. Používa sa na zhodenie pochôdznych aj pojazdných plôch, chodníkov, záhrad, cestičiek s požiadavkou na výrazné architektonické pôsobenie.

Zaťažiteľnosť:

Hrubka 6 cm – osobná doprava

PREDNOSTI VÝROBKU

- systém vymedzovacích výčnelkov
- štvorec a osemuholník v jednej tvarovke
- hospodárlosť a trvanlivosť
- odolnosť proti pošmyknutiu a bezpečnosť
- možnosť strojného kladenia
- exkluzívny povrch **COLORMIX**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvarovka	Normál
Dĺžka [mm]	227 ±2
Šírka [mm]	87 ±2 štvorec / 137 ±2 osemuholník
Výška [mm]	60 ±3
Hmotnosť [kg. m ⁻²]	145
Spotreba [ks.m ⁻²]	37,81
Farba	colormix (žltá/červeno/grafitová kombinácia)

Povrch – vysoký stupeň odolnosti proti oteru

Raster – 23 x 9/14 cm


Vrchné hrany – so skosením

Špáry – vytvorené vymedzovacími výčnelkami

Okraje – rezaním alebo štiepaním z normálnych tvaroviek

TVAR VÝROBKU

Tvarovka **Normál**



MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- **presnosť a rozmerové tolerancie** (STN EN 1338)
doržané deklarované rozmery a tolerancie
- **trvanlivosť a mrazuvzdornosť** (STN EN 1338)
odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam
- **pevnosť v priečnom ťahu** (STN EN 1338)
minimálna jednotlivá a priemerná : 3,6 N/mm²
- **minimálne lomové zaťaženie F** (STN EN 1338)
minimálna hodnota : 250,0 N/mm

SKÚŠANIE, KVALITA

Pre tvarovky je vydaný protokol o počiatočnej skúške typu v zmysle zákona č. 90/1998 Zb.z. Výrobky sú pravidelne kontrolované a skúšané v centrálnom laboratóriu Premac. Vyhlásenie zhody sa aktualizuje v zmysle STN EN 1338.

SPÔSOB DODÁVANIA

Tvarovka	Normál
Množstvo [m ² /pal]	10,58
Hmotnosť [kg/pal]	1490

Tvarovky sú dodávané na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočítá 10% amortizácia.

SPÔSOB KLADENIA

Samotný tvar dlažby poskytuje výrazné architektonické pôsobenie a členenie plochy.

ÚDAJE PRE KLADENIE

Zásadne je potrebné dodržiavať pokyny návodu na úpravu podložia a kladenie dlažby.

VRCHNÁ NOSNÁ VRSTVA

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 – 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ľaženého kamene alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrubka je podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť veľmi dobre zhutnená aby sa zabránilo neskoršiemu prehýbaniu povrchu.

Výškový rozdiel je ± 1 cm, pri hrúbke cca 10 cm.

Uvedená skladba (materiál, hrúbky vrstvy) sa môžu zmeniť v závislosti od požiadaviek projektu a miestnych podmienok.

DLAŽBOVÉ LÔŽKO

Na vytvorenú vrchnú nosnú vrstvu naneste kamenivo frakcie 4/8 mm (drvené alebo ľažené) v hrúbke 3 – 5 cm.

Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom.

KLADENIE DLAŽBY

Začíname vždy v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Dlažbu kladieme vždy od kraja v smere od hotovej plochy. Položená plocha je hned pochôdzna. Pri kladení pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky.

Upozornenie: Je potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Výška musí byť taká, aby tvarovky po uložení boli o 1 cm vyššie ako požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 cm).

ŠPÁROVANIE

Uloženú dlažbu zasypeme špárovacím materiálom.

Doporučujeme:

- drvené kamenivo 0/4 mm
- drvené kamenivo 1/3 mm

Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápnika.

VIBROVANIE

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál vypíňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere!

Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou!


KONEČNÁ ÚPRAVA

Po zvibrovaní celú plochu znova zasype špárovacím materiálom a plochu môžete hned užívať. Ak je to možné špárovací materiál ponechajte na ploche 2 – 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do špár.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Povrch plochy čistite na sucho zametaním alebo striekaním vodou. Fláky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa v PREMAC-u)! Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznáť.

VÝROBNÉ ROZMERY



REZ A-A

REZ B-B



REZ C-C

